

CEMHER

- ORIGIN -

西班牙 微水泥系統

操作說明書

施作步驟	
基面處理	磁磚基面：需確保磁磚面的部分無澎拱現象，若有此現象要敲除，且處理好防水及泥作填平。
	水泥面：確保表面平整。
	甲板/矽酸鈣板/水泥板/底漆板：表面平整處理後，兩次油性底漆進行封底。
	金屬板：板縫整平。
底漆	用滾筒滾上一層底漆，之後黏貼上一層玻璃纖維網。 *注意：吸收性底漆後需於 12 小時之內上第一層底材，非吸收性底漆須於 1 小時內上第一層底材。
底材	每公斤超耐微水泥粗砂(MicroDur Base)粉末加 300 毫升水份，加入色漿攪拌均勻至無結塊即可使用。 以不鏽鋼抹刀施作第一層，待 2-3 小時乾燥後，覆塗第二層。第二層後放置 12-24 小時乾燥。 乾燥後使用 40/80 番砂紙打磨表面。
面材	以下材料可擇一進行，可一需求表面細緻度及硬度選擇
	超耐微水泥中砂(MicroDur Medium)適用所有天地壁檯面，易產生紋理花紋材質。 每公斤粉末加 350 毫升水份，加入色漿攪拌均勻至無結塊即可使用。 以不鏽鋼抹刀施作第一層，待 2-3 小時乾燥後，覆塗第二層。第二層後放置 12-24 小時乾燥。 乾燥後使用 400 番砂紙打磨表面。
	超耐微水泥細砂(MicroDur Fine)適用天花牆壁，不適用於地面/檯面。 每公斤粉末加 400 毫升水份，加入色漿攪拌均勻至無結塊即可使用。 需以不鏽鋼抹刀施作第一層超耐微水泥中砂，待 2-3 小時乾燥後，施作第二層超耐微水泥細砂。第二層後放置 12-24 小時乾燥。乾燥後使用 400 番砂紙打磨表面。
	磐石微水泥中砂(MicroRock Medium)：具有強力防水效果，適用所有天地壁檯面，使用於浴缸/戶外/泳池之材質。 每公斤砂漿加 100 毫升硬化劑，加入色漿攪拌均勻至無結塊即可使用。 以不鏽鋼抹刀施作第一層，待 6-8 小時乾燥後，覆塗第二層。第二層後放置乾燥 24 小時乾燥。 乾燥後使用 400 番砂紙打磨表面。
封閉	水性封閉劑(Hydroprimer Cl)封閉劑開蓋即可使用滾筒施作第一層，3-4 小時乾燥後，乾燥後使用 400 番砂紙打磨表面。覆塗第二層。第二層後放置乾燥 12 小時乾燥。
面漆	水性雙液型聚氨酯面漆(Aquamax Dur (Matte)) 適用所有表面。 面漆以滾筒施作第一層，12-24 小時乾燥後，覆塗第二層。第二層後放置乾燥 12-24 小時乾燥可達到表面乾燥，七日可完全乾燥硬化。
	強力型 100%雙液面漆(Maxipur 100%) 適用於須強力保護的表面，使用於戶外/泳池/浴缸。 面漆以滾筒施作第一層，12-24 小時乾燥後，覆塗第二層。第二層後放置乾燥 12-24 小時乾燥可達到表面乾燥，七日可完全乾燥硬化。

產品特性

	底漆	
	吸收性(Primer100)	非吸收性(PrimerTAC)
配比	開蓋即用	開蓋即用
應用表面	吸收表面	磁磚/大理石/金屬板/油底表面 等光滑不吸收表面
每公升施作面積	6-8 平方公尺	6-8 平方公尺
乾燥時間	12 小時	0.5-1 小時
包裝	5 公升	5 公升

	超耐微水泥(MicroDur)			磐石微水泥(MicroRock)
	粗砂(Base)	中砂(Medium)	細砂(Fine)	中砂(Medium)
配比	一公斤+300 毫升水份	一公斤+350 毫升水份	一公斤+400 毫升水份	一公斤+100 毫升硬化劑
	最多可多添加 5%水份調配，大於 5%將破壞塗料特性			
每公斤施作面積	1 平方公尺	1.5 平方公尺	2 平方公尺	1 平方公尺
表面乾燥時間	2-3 小時	2-3 小時	2-3 小時	6-8 小時
完全乾燥	12 小時	12 小時	12 小時	24 小時
抗壓力	40 兆帕	40 兆帕	40 兆帕	80 兆帕
包裝	20 公斤	20 公斤	10 公斤	10+1 公斤

	封閉劑	面漆	
	水性封閉劑 (Hydroprimer CI)	水性雙液型聚氨酯面漆 (Aquamax Dur (Matte))	強力型 100%雙液面漆 (Maxipur 100%)
硬化劑配比	開蓋即用	5:1	1:1
每公斤施作面積	10 平方公尺	8-10 平方公尺	12 平方公尺
表面乾燥時間	2-3 小時	12 小時	12 小時
完全固化	2-3 小時	7 日	7 日
包裝	5 公升	5+1 公升	4+4 公升

以上產品請放置陰涼非陽光直射處。開封者請完全密封外包裝，避免空氣進入受潮影響使用。